

LECA® LEX -HARKKO RUH-380 KULMA



Leca Lex -harkko RUH-380 kulma on [perustuksien](#) ja kantavien [väliseinien](#) kulmien muuraukseen tarkoitettu tuote. Kevyt ja kestävä harkko on valmistettu luonnon savesta polttamalla valmistetusta Leca-sorasta. Muuraukseen käytettävän webervetonit ML Leca® laastin menekki on n. 3,5 kg/harkko.

Tuotteen edut:

- Kevyt ja lämpöä eristävä
- Vähän vettä imevä ja nopeasti kuivuva
- Ei arka kosteudelle, pakkasenkestävä
- Helppo työstää

Tuotekoodit

| EAN-koodi | Pakkauskoko | Pakkausyksikkö | Pakkausta/lava |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 6419142101881 | 380x498x195 mm | Kappale | 36 |

Dokumentit

[Suoritustasoilmoitus \(DoP\)](#)

[M1-luokitus](#)

[Laatutodistus](#)

[Leca® harkkorakenteet - Työohje](#)

OMINAISUUDET

| | |
|---------|---------|
| Menekki | 5 kpl/m |
| Pituus | 498 mm |
| Leveys | 380 mm |

| | |
|--|--|
| Korkeus | 195 mm |
| Paino | 22,4 kg |
| Kuivatiheys - Kevytsorabetoni | 700 kg/m ³ |
| Normalisoitu puristuslujuus, F_b | 2,7 MN/m ² |
| Taivutusvetolujuus vaakasaumojen suuntaisessa murtotasossa, f_{xk1} | ks. muurauslaastin valmistajan ilmoittamat arvot |
| Taivutusvetolujuus vaakasaumojen suuntaa vastaan kohtisuorassa tasossa, f_{xk2} | ks. muurauslaastin valmistajan ilmoittamat arvot |
| Leikkaustartuntalujuus, f_{yk} | 0,18 MN/m ² |
| Ulkoseinät - Vesipitoisuus | 4 % |
| Lämmönjohtavuus, täydet saumat | 0,25 W/mK |
| Lämmönjohtavuus, rakosaumat | 0,21 W/mK |
| Kellarin seinät - Vesipitoisuus | 7 % |
| Lämmönjohtavuus, rakosaumat | 0,22 W/mK |
| Perusmuurit - Vesipitoisuus | 10 % |
| Lämmönjohtavuus, rakosaumat | 0,24 W/mK |
| Ominaislämpökapasiteetti | 1000 J/kgK |
| Tuotehyväksynät | CE, M1 |